

FLUID FILM^{MD} "AS" AÉROSOL

FICHE SIGNALÉTIQUE

DATE: 09/2016

1. Identification de la substance/de la préparation et du fournisseur

Nom du fournisseur: Acceptable pour utilisation dans les usines alimentaires au Canada (# 184)

NLS Products

Box 790, 1 Lakewood Crescent
Bobcaygeon ON K0M A10

Tél: (705) 738-2321 Fax: (750) 738-4550

Nom du produit: FLUID FILM^{MD} AÉROSOL "AS"
Type de produit: Liquide, agent lubrifiant et préventif contre la rouille
Stock de produit n°: 1450, 3300, SC60, FF60SC

CLASSE SIMDUT : B5

CLASSE T.M.D. : BIEN DE CONSOMMATION (AÉROSOLS, UN1950, CLASSE 2.1).

CLASSE D.O.T. : BIEN DE CONSOMMATION, ORM-D.

2. Composition/renseignements sur les ingrédients

Le produit (sans le combustible) ne renferme ni solvant ni carcinogène connu.

<u>Composants dangereux:</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Composants dangereux:</u>	<u>N° CAS</u>
Propane (combustible)	68-476-86-8	N Butane (combustible)	68-476-86-8
Buée d'huile minérale	64742-65-0		

3. Renseignements sur les dangers

Aérosol: Contenu sous pression, 70 ± 5 PSIG

Contact avec les yeux: Peut causer une légère irritation.

Contact avec la peau: Un contact prolongé pourrait causer une irritation.

Inhalation: Une exposition dans des endroits restreints, sans dispositif de protection, peut provoquer des étourdissements et une irritation du système respiratoire.

Ingestion: Aucun renseignement disponible.

4. Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux: Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Essuyer l'excès de matériau sur la peau à l'aide d'un linge et laver au savon et à l'eau. Un nettoyant sans eau pour la peau permet de retirer le matériau de la peau.

Inhalation: Si des symptômes respiratoires se manifestent, éloigner la victime de la source d'exposition et l'amener à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Ingestion: Si des symptômes se manifestent, consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Inflammabilité:	Inflammable
Moyens d'extinction:	S'éteint à l'aide de produit chimique sec, CO ₂ ou mousse
Considération spéciale:	Aérosol: Contenu sous pression, 70 ± 5 PSIG. Les pompiers devraient entrer dans la zone avec leur appareil respiratoire de pression positive.

6. Mesures en cas d'accident

Ne pas laisser le produit entrer dans des canalisations ni des cours d'eau. Transférer le matériau en vrac dans un autre contenant. Absorber le résidu restant à l'aide d'absorbants appropriés comme la terre ou la vermiculite. Balayer et mettre au rebut comme déchet solide conformément aux règlements applicables.

7. Manutention et entreposage

Température d'entreposage:	0 à 49 °C
Précautions d'entreposage:	Aucune exigence spéciale. Garder dans des contenants fermés.
Manutention:	Éviter le contact avec la peau et les yeux. Respecter les bonnes normes de l'hygiène industrielle.

8. Contrôles d'exposition/de protection personnelle

Mesures d'ingénierie:	Fournir une ventilation d'air forcée lors de l'application dans des endroits restreints.
Protection respiratoire:	Utiliser un respirateur approuvé avec des cartouches de vapeur organique.
Yeux:	Lunettes protectrices contre les agents chimiques.
Mains:	Des gants de caoutchouc non naturel et sans butyle sont recommandés.
Peau:	Utiliser des vêtements protecteurs. Retirer les vêtements contaminés et laver la zone affectée au savon et à l'eau.
Limites d'exposition:	Non déterminé.

9. Propriétés physiques et chimiques typiques

Apparence: Liquide couleur paille. **Odeurs:** Légère odeur de pin (sans combustible). **Solubilité dans l'eau:** Non soluble. **PH:** 7,8 **Densité spécifique (25 °C):** 0,886 (sans combustible). **Point de congélation:** Non déterminé. **Tension de vapeur:** Non déterminé. **Point d'ébullition:** Non déterminé. **Point d'éclair:** Combustible -91 °C (vase fermé). AS (sans combustible) 207 °C (COC).

10. Stabilité et réactivité

Stabilité: Stable dans des conditions normales. Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. **Produits de décomposition dangereux:** La combustion peut produire une variété de composants incluant des oxydes de soufre, oxydes de carbone, vapeur d'eau et composants organiques et inorganiques non identifiés dont certains peuvent être toxiques. **Conditions à éviter:** Flammes nues, sources de haute température et oxydants forts.

Nom du produit: FLUID FILM^{MD} AEROSOL "AS"
Type de produit: Liquide, agent lubrifiant et préventif contre la rouille

11. Renseignements toxicologiques

DL50 (Animal/oral): Produit (sans combustible): Supérieure à 14 grammes/kilogrammes

Effets sur la santé:

Yeux: Irritation minimale.

Peau: Un contact prolongé pourrait causer une irritation de la peau.

Inhalation: Une exposition excessive due à un manque de dispositif de protection ou de ventilation adéquate pourrait résulter en des anomalies pulmonaires.

Ingestion: L'ingestion de ce produit n'est pas considérée comme un risque significatif pour la santé susceptible de survenir lors d'une utilisation normale.

12. Renseignements écologiques

Aucune donnée disponible.

13. Recommandations de mise au rebut

Le produit devrait être mis au rebut par l'intermédiaire d'entrepreneurs d'élimination des déchets autorisés conformément à tous les règlements locaux et nationaux.

14. Renseignements sur le transport

CLASSE SIMDUT : B5

CLASSE T.M.D. : BIEN DE CONSOMMATION (AÉROSOLS, UN1950, CLASSE 2.1).

CLASSE D.O.T. : BIEN DE CONSOMMATION, ORM-D.

15. Renseignements réglementaires

Phrases de sécurité: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

16. Autres renseignements

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Cette fiche signalétique ne constitue pas une évaluation des risques du lieu de travail comme requise conformément aux dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail et du contrôle des substances dangereuses pour la santé (COSHH).

Dénégation de responsabilité: Les renseignements ci-haut sont basés sur l'état actuel de nos connaissances du produit au moment de la publication. Ils sont donnés de bonne foi et aucune responsabilité n'est assumée relativement à la spécification ou à la qualité du produit. L'utilisateur doit s'assurer que le produit lui convienne entièrement.

NLS Products

Box 790, 1 Lakewood Crescent
Bobcaygeon, ON CANADA K0M A10

Tél: (705) 738-2321 Fax: (705) 738-4550

www.nlsproducts.ca

FLUID FILM "AS" AÉROSOL

DATE DE PRÉPARATION: 07/03

BULLETIN TECHNIQUE ET FICHE SIGNALÉTIQUE DES DONNÉES SUR LE PRODUIT "AS" N° 207

ACCEPTABLE POUR UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES AU CANADA (# 184)

NUMÉROS MILITAIRES NATIONAUX DE STOCK

STOCK N° 1450 145 g 12/BTE AÉROSOL "AS":	
STOCK N° 3300 333 g 12/BTE AÉROSOL "AS":	8030-01-381-1131
STOCK N° PC354 354 ml 12/BTE POMPE, NON AÉROSOL "NAS":	8030-01-381-6357
STOCK N° 3700 3,5 L 4/BTE NON AÉROSOL, EN VRAC "NAS":	8030-01-386-3871
STOCK N° 4300 SEAU 20 L, NON AÉROSOL, EN VRAC "NAS":	8030-01-387-1070
STOCK N° 4500 BARIL 208 L, NON AÉROSOL, EN VRAC "NAS":	

FLUID FILM aérosol (AS) et en vrac (NAS) satisfait aux spéc. mil. n° C 16173 (armée/marine) et spéc. mil. n° C 81309, C 85054 (aviation militaire) et les surpassent de beaucoup. Spéc. Boeing n° MB0110-020.

FLUID FILM "AS" ET "NAS" SONT DES AGENTS LUBRIFIANTS, PÉNÉTRANTS ET PRÉVENTIFS CONTRE LA ROUILLE.

Appartient à une famille de produits FLUID FILM qui sont des liquides écologiques, sans solvant, non toxiques, durables, thixotropiques utilisés depuis plus de cinquante (50) ans dans l'environnement maritime hautement corrosif des navires et appareils de forage côtiers. Plus récemment, ils ont été utilisés avec succès dans les industries aéronautiques et automobiles, de même que pour les travaux d'entretien domestique. Parmi les organismes l'utilisant, on retrouve: établissements gouvernementaux, établissements de pêche commerciale, compagnies de gaz, sociétés agricoles, usines de sel, usines municipales, centrales électriques, usines de fabrication et usines de papeterie.

ACCEPTABLE POUR UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES AU CANADA

FLUID FILM "AS" et "NAS" sont formulés à partir de laine spécialement traitée, d'huiles de pétrole hautement raffinées et d'agents sélectionnés antirouille, favorisant la pénétration, le mouillage des métaux et le déplacement de l'eau. Ces produits durables ne renfermant aucun solvant ne se dessècheront pas et pénétreront la rouille jusqu'au métal de base, fournissant ainsi une protection contre la corrosion causée par l'atmosphère naturelle et industrielle. Les pièces très corrodées et/ou bloquées comme les écrous, boulons, arbres, etc. qui seraient normalement endommagées durant l'entretien, peuvent être récupérées en appliquant FLUID FILM.

AÉROSOL FLUID FILM "AS" ET NON AÉROSOL EN VRAC "NAS", ÉCOLOGIQUES, SANS SOLVANT ET NON TOXIQUES.

PROPRIÉTÉS: (TYPIQUES)

APPARENCE:	Liquide transparent, couleur paille.
VISCOSITÉ:	300 centipoises @ 68 °F
POINT D'ÉCLAIR, LIQUIDE EN VRAC: (ASTM-92) "CLEVELAND OPEN CUP"	405 °F (207°C) (COC) minimum.
NON VOLATIL:	89 % minimum (3 heures @ 220 °F)

DENSITÉ SPÉCIFIQUE:	(NAS) 0,881 – 0,891
CONDUCTIVITÉ SPECIFIQUE:	Moins de 10 ⁻⁹ mho/cm @ 1Hz.
EFFET SUR LE CAOUTCHOUC: ASTM D-471 @+/- 158 °F 70 heures	Aucun sur le néoprène, buna-n et la plupart des matières synthétiques. Un certain gonflement du caoutchouc naturel et caoutchouc de butyle.
EFFET SUR LA PEINTURE:	Aucun sur la plupart des surfaces peintes.
EFFET SUR L'ALUMINIUM:	Aucun trouage
PRESSION EXTRÊME: ASTM D-2782 Méthode Timken	Charge limite: 15 livres
PROTECTION CONTRE L'USURE: CARACTÉRISTIQUES: Méthode "Four Ball"	40 kg, 1 200 RPM pendant 1 heure @ 167 °F. Résultats: Diamètre d'entaille de 0,49mm.
POSSIBILITÉ DE REPEINDRE:	NE RENFERME AUCUNE SILICONE NI AUCUN TÉFLON. Il est recommandé que les surfaces traitées avec FLUID FILM soient lavées à l'eau chaude ou lavées à la vapeur avec un détergent (120 °F), soit la méthode la plus efficace.
PROTECTION ANTICORROSION: ASTM D-1735 Armoire d'essai d'humidité	Réussit le test des 50 jours.
ASTM D-1748 Armoire d'essai d'humidité	Réussit le test des 30 jours.
	Exigence de corrosion (Mil-C-16173, catégorie 2, films mous), réussit 5 %.
	Vaporisation de sel, réussit 1298 heures.
DÉPLACEMENT D'EAU:	Déplace l'eau de toutes les surfaces métalliques (Mil-C-23411, paragraphe 3.6)
TOXICITÉ:	Non toxique, DL-50 supérieure à 3 grammes par kilogramme. Non irritant pour la peau. Très légère irritation des yeux. (Tests de toxicité effectués selon les méthodes standard par un laboratoire indépendant).
AVERTISSEMENT:	"AS": Extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Ne pas percer, incinérer ni entreposer à des températures supérieures à 120 °F. Garder loin des flammes nues. Combustible. Ne pas incinérer.
NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR:	Inverser le contenant, l'orienter en lieu sûr et vaporiser jusqu'à ce que seul le combustible s'échappe. Si le bouton s'obstrue durant l'emploi, le retirer du contenant et le nettoyer à l'aide d'un fil ou d'une aiguille. Replacer le bouton à l'aide d'un léger mouvement de rotation en l'orientant toujours en lieu sûr. Ne pas insérer d'aiguilles ni d'autres objets dans le tube du pulvérisateur.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

NLS Products
Box 790, 1 Lakewood Crescent
Bobcaygeon ON CANADA K0M A10
Tél: (705) 738-2321 Fax: (750) 738-4550

